

Chemisches Laboratorium Dr. Stegemann
Leimbrink 2 - D-49124 Georgsmarienhütte

Conica AG

Industriestraße 26
CH-8207 Schaffhausen

von der IHK öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger
für Chemie insbesondere Chemie der Abfallstoffe,
chemisch-physikalische Untersuchungen von
Kunststoffen, Ölen, Baustoffen, Korrosion
zuständig: IHK Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim

Wasser-Abwasser-Trinkwasser-Brauchwasser-
Grundwasser-Boden-Lebensmittel-Hygiene-Bedarfs-
gegenstände-amtliche Gegenproben-Abfälle
Abwasserkataster-Materialprüfung
Schadensgutachten-Beratung

10.01.2022

Seite 1 von 2

Prüfbericht

121120481

Probeneingang : Paketservice am 13.12.2021
Bezeichnung : **Muster CONIPUR SP 23,5x30cm**
Verpackung : im Kunststoffbeutel in Alufolie im Karton
Untersuchungszeitraum : vom 16.12.2021 bis 06.01.2022

Parameter	Messwert	Grenzwert	Einheit
Verfahren			
Analyse in Originalsubstanz			
EOX	<2,0	100	mg/kg TS
DIN 38414 S-17:2017-01			
Phthalate (Summe 10 Verbindungen)	26	--	mg/kg OS
DIN 18035: 2019-12			
Phthalat Einzelsubstanz DIBP	7,6	1000	mg/kg
DIN 18035: 2021-08			
Phthalat Einzelsubstanz DBP	12	1000	mg/kg
DIN 18035: 2021-08			
Phthalat Einzelsubstanz DEHP	6,4	1000	mg/kg
DIN 18035: 2021-08			
Phthalat Einzelsubstanz BBP	<1	1000	mg/kg
DIN 18035: 2021-08			
Nonylphthalat Gemisch	n.b.	--	
GC-MS *			
Decylphthalat Gemisch	neg.	--	
GC-MS *			
Chlorparaffine (SCCP)	<80	1500	mg/kg
Toluol Extraktion und Erfassung mittels GC-ECD			
Chlorparaffine (MCCP)	<80	--	mg/kg
Toluol Extraktion und Erfassung mittels GC- ECD			

* = nicht akkreditiertes Verfahren
Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Proben.
Eine auszugsweise Vervielfältigung oder Veröffentlichung bedarf einer schriftlichen Genehmigung des Labors.

Akkreditiertes Prüflabor:
Tel. (05401) 8636-0
FAX (05401) 8636-36
info@labor-stegemann.de
www.labor-stegemann.de



Parameter	Messwert	Grenzwert	Einheit
Verfahren			
24 h Eluat nach RAL 943/DIN 18035-6:2021			
DOC (KT)	22	50	mg/l
Photometrisch nach Lange			
Blei	<1	25	µg/l
DIN EN ISO 11885:2009-09/ UCL			
Cadmium	<0,3	5	µg/l
DIN EN ISO 11885:20069-09/ UCL			
Chrom	<1	50	µg/l
DIN EN ISO 11885:20069-09/ UCL			
Chrom (VI)	<0,008	0,008	mg/l
DIN 38405 D40 2007-02			
Quecksilber	<1	1	µg/l
DIN EN ISO 12846 E-12:2012-08			
Zink	<0,23	0,50	mg/l
DIN 38406 E8:2004-10			
Zinn	<0,001	0,04	mg/l
DIN EN ISO 11885:20069-09/ UCL			

Beurteilung

Die Anforderungen der UVP nach DIN V 18035-6: 2021-:08 werden bei System eingehalten.



Dr. Dirk Stegemann
- Dipl.-Chemiker / Prüfleitung -

* = nicht akkreditiertes Verfahren
Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Proben.
Eine auszugsweise Vervielfältigung oder Veröffentlichung bedarf einer schriftlichen Genehmigung des Labors.