


SAMCO SAN QUICK

SCHEDA TECNICA



Additivo liquido per SAMCO 88® per il risanamento rapido delle fughe in cemento

SAMCO SAN QUICK è un additivo di elevata qualità su base di acqua pulita, di un fluidificante e di un'emulsione adesiva speciale. SAMCO SAN QUICK viene miscelato con la malta per fughe SAMCO 88®.

APPLICAZIONE

SAMCO SAN QUICK è una malta colabile speciale per risanare selciati e lastricati con fughe in cemento ribassate a partire da 2 mm di profondità che devono essere resi carrabili dopo 48 ore.

LAVORAZIONE

Pulire il selciato o il lastricato con un'idropulitrice (pressione dell'acqua 170-250 bar).

Rimuovere i residui di malta staccati.

Inumidire bene con acqua la superficie pulita.

Miscelare bene, a mano o a macchina, **25 kg di SAMCO 88® con 2,5-3,0 kg di SAMCO SAN QUICK** fino a raggiungere una buona consistenza.

Applicare SAMCO SAN QUICK e riempire completamente le fughe.

Lasciare poco materiale sulla superficie della pietra.

Costipare la superficie con il vibratore a rulli e asportare **immediatamente il materiale in eccesso** in modo che sulla superficie della pietra o del lastricato rimanga soltanto **latte di cemento**.

Immediatamente dopo iniziare la pulitura con l'elettrospugna fino a eliminare ogni residuo di malta dalla superficie della pietra o del lastricato.

INDICAZIONI PARTICOLARI

Sospendere i lavori di colatura in caso di pericolo di gelo.

Le superfici sigillate di fresco devono essere protette dagli effetti del gelo.

Se la malta secca contiene un additivo colorato prevedere un consumo maggiore di additivi liquidi.

Divieto di transito	Pedoni	48 ore	(a 15°C)
	Auto	48 ore	(a 15°C)
	Autocarri	48 ore	(a 15°C)

DATI TECNICI

Confezione	27 kg
Palette (24 x 27 kg)	648 kg
Stoccaggio	6 mesi
Resistenza al gelo / disgelo in presenza di sali	200 g/m ² elevata
Resistenza alla flessione dopo 28 giorni	7,0 N/mm ²
Modulo di elasticità	18700 N/mm ²
Resistenza alla compressione (28 giorni)	42,9 N/mm ²
Ritiro dopo 28 giorni	0.77‰