

Datenblatt

fiwo Dämmplatten_SwissPopWool

Technische Daten	
Rohdichte	22 kg/m ³
Wärmeleitfähigkeit	0.036 W/mk
Feuchtigkeitsaufnahme	bis 35% vom Eigengewicht der Wolle
Mottenschutz	vorhanden
Dampfdiffusionswiderstand	μ1
Wärmespeicherkapazität	1'720 J/kg*K
Lanolin-Anteil	0.5 – 0.8%
Brandkennziffer	5.2
Flammpunkt der Schafwolle	580 °C

Zusammensetzung	
Schweizer Schafwolle	53%
Recycling Schafwolle	34% (ca. 65% Lana, ca. 20% Acrilico , ca. 15% Altre Fibre)
Stützfaser PP	12%
Diverses	1%

Lieferangebot													
Dicke in mm	20	30	40	50	60	80	100	120	140	160			
Platten/Paket	10	10	10	10	5	5	5	3	3	3			
Plattenmass in mm*	600/1'000	600/1'000	600/1'000	600/1'000	600/1'000	600/1'000	600/1'000	600/1'000	600/1'000	600/1'000			
m ² /Paket	6	6	6	6	3	3	3	1.8	1.8	1.8			
Rohdichte in kg/m ³	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22			

* Sondermasse ab 100m² vom gleichen Mass ohne Aufpreis möglich

>> Produziert in der Schweiz | Bezug Schweizer Schafwolle: gesamte Schweiz



Die Dämmplatten_SwissPopWool eignet sich für den Einbau in Wänden, Böden und im Dachbereich. Die Schafwoll-dämmung kann auch bei einem Bau Stein auf Stein verbaut werden. Die grossen Vorteile der Schafwolle kommen bei einem Holzbau einfach noch besser zum Tragen.

Vorteile der Schafwolle:

- selbstreinigend
- hautfreundlich
- feuchtigkeitsregulierend
- luftreinigend
- atmungsaktiv
- schadstoffneutralisierend
- schalldämmend
- natürlich und nachwachsend



H. Scherrer
 Hans-Ueli Scherrer
 Geschäftsführer