

fiwo

mit Schafwolle natürlich

Datenblatt

fiwo Dämmzopf Wolle

Technische Daten

Feuchtigkeitsaufnahme	bis 35% vom Eigengewicht der Schafwolle
Mottenschutz	keiner, nicht nötig
Dampfdiffusionswiderstand	$\mu 1$
Wärmespeicherkapazität	1'720 J/kg*K
Lanolin-Anteil	0.5 – 0.8%
Brandkennziffer	5.2
Flammpunkt der Schafwolle	580 °C

Zusammensetzung

Schweizer Schafwolle	100%
----------------------	------

Lieferangebot

Dicke Zopf roh	30	40	50	60	30				
für Fuge in mm	10	15	25	30	10				
kg/Ballen	10	10	10	10	5				
Laufmeter/Ballen	250	200	130	100	125				
Umnäht mit Garn	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein				

>> Produziert in der Schweiz | Bezug Schweizer Schafwolle: gesamte Schweiz



Zum Dämmen und Füllen von Fenstern und Fensterrahmen, Fensterbänken, Türen und Türrahmen.
Füllen von Hohlräumen, Rollladenkästen, Mauerdurchbrüchen. Dämmen von Heizungsrohren für Schall- und Wärmedämmung

Vorteile der Schafwolle:

- selbstreinigend
- hautfreundlich
- feuchtigkeitsregulierend
- luftreinigend
- atmungsaktiv
- schadstoffneutralisierend
- schalldämmend
- natürlich und nachwachsend



MINERGIE®


Hans-Ueli Scherrer
Geschäftsführer