

ALSAN Flashing

Beschreibung	<p>Alsan Flashing ist eine einkomponentige Bitumen-PU-Harz-Beschichtung.</p>
Lieferform	<p>2,5 kg, 5 kg und 15 kg Einweggebinde</p>
Technische Angaben	<ul style="list-style-type: none"> • Farbe braun - grün • Dichte (flüssig) 1.05 g/cm³ • Dichte (trocken) 1.10 g/cm³ • Viskosität 20.000 cP, thixotrop • Trockengewicht 80 % • Lösungsmittel MEK / Toluol • Trockenzeit*: ca. 2 Std. • Mechanisch belastbar 48 Std. • Reißkraft 1.2 Mpa • Reißdehnung 900 % <p>* Wartezeit zwischen 1. und 2. Schicht: Ca. 2 Stunden, witterungsabhängig (Fingerprobe), maximal 24 Stunden!</p>
Verbrauch	<p>1. Schicht: ca. 1,5 kg/m² 2. Schicht: ca. 1 kg/m² 3. Schicht: ca. 0,3 kg/m² (optional, nur bei Abstreuerung) ALSAN-Armierungseinlage: 10 cm und 20 cm breit, 20 m lang.</p>
Anwendungshinweise	<p>- für dauerelastische An- und Abschlüsse zur bituminösen Abdichtung - für An- und Abschlüsse auf hitzeempfindlichen Untergründen Bitte beachten Sie unsere ALSAN-Flashing Verarbeitungshinweise!</p>
Gefahrenhinweise	<p>Hinweise auf Gefahren und Sicherheitsratschläge sowie Hinweise zur Entsorgung und zum Transport, sind den Sicherheitsdatenblättern zu entnehmen. Die Vorschriften der Berufsgenossenschaft für den Umgang mit Polyurethanen und Isocyanaten sind zu beachten. Auf die Einhaltung der einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften wird hingewiesen.</p>
Qualitätssicherung	<p>Wir sichern zufriedenstellende Qualität durch zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001 und werkseigene Produktionskontrolle DIN V 52 144.</p>

