

### TECHNISCHES DATENBLATT

## FLAGON EP/PV 160

#### **Beschreibung**

#### FLAGON EP/PV 160

ist eine mehrlagige Kunststoffbahn aus thermoplastischen Polyolefinen (TPO) mit einer Trägereinlage aus Glasvlies.

#### Eigenschaften und Vorteile

- Widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse und Alterungseinflüsse
- Optimale Planlage durch Glasvlieseinlage
- Wurzel- und rhizomfest nach FLL-Test EN 13948
- Keine Nahtvorbehandlung notwendig
- Geringefügige Änderung der Flexibilität bei tiefen Temperaturen
- Grosses Schweissfenster
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Beanspruchungen
- Chlor-, Biozid-, Weichmacher- und Schwermetallfrei
- Verträglich zu Bitumen (alt)
- Recycelbar
- Keine Geruchs-oder Rauchemissionen bei der Verarbeitung
- Die Nahtfügung erfolgt ausschliesslich durch thermische Verschweissung

#### Anwendungsbereiche

Dachabdichtungsbahn für unter Schutzschichten wie Kies, ext. und int. Begrünung, begehbare Beläge

#### Zulassungen/ Normen

- Kunststoffbahn gemäss EN 13956, Zertifizierungsstelle WPK 1085-CPD-0011
- Brandeinwirkung gemäss EN 13501-1 und SAV-Nr. 124/242
- EN ISO 9001 und ISO 14001
- SIA 271

Abmessungen/ Lieferform Rollenbreite 2.10 m Rollenlänge: 20.00 m Rolleneinheit: 42.00 m2 Paletteneinheit 23Rl. / 996m2

#### **Farbtöne**

Oberfläche: Matt Farbe Oberseite: Sandgrau Farbe Unterseite: Schwarz



#### TECHNISCHES DATENBLATT

# Lagerung Verträglichkeiten Systemzubehör Gefahren und **Sicherheit** Verarbeitung

Die Lagerung der Rollen muss liegend auf einem ebenen Untergrund erfolgen. Die Paletten dürfen nicht gestapelt werden! Während der Lagerung vor Sonneneinstrahlung, Hitze und Nässe schützen.


- FLAGON EP/PV 160 kann auf allen üblichen Wärmedämmungen verlegt werden.
- Bei Kontakt von FLAGON EP/PV 160 und Fremdfabrikate ist immer eine chemische Trennlage erforderlich.
- FLAGON EP/PV 160 ist bitumenverträglich (Altbitumen), bei direktem Kontakt kann sich die FLAGON Oberfläche farblich verändern.
  - FLAGON EP/S unarmierte Bahn für Detailausbildungen
  - Formteile (Fertigecken, Dunstrohr- und Blitzschutzeinfassungen)
  - SOPRACLEAN Reiniger
  - FLEXOCOL TPO Kontaktklebstoff
  - FLAG kaschierte Bleche TPO

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten die zur Zeit der Bestellung gültigen technischen Spezifikationen.

- Verlegung der Bahnen gemäss FLAG- Verlegeanleitung und Vorschriften
- FLAGON EP/PV 160 wird lose verlegt und mit Kies oder Nutzschichten beschwert.
- Die Dachbahn ist bei allen An- und Abschlüssen zwingend mit der Befestigungsschiene oder mit kaschierten Blechen mechanisch zu befestigen.
- FLAGON EP/PV 160 kann auf gereinigte Bitumenabdichtungen verlegt und geklebt werden, zB. Bei Sanierungen oder bei Abschottungen, Tagesabschlüsse
- Vor der Nahtfügung zur Herstellung der Abdichtung müssen mindestens einmal täglich Schweissproben zur Überprüfung des Schälwiderstandes durchgeführt werden.
- Die Nahtfügung erfolgt ausschliesslich durch Thermische Verschweissung
- Es dürfen nur von FLAG empfohlene, elektronisch geregelte Geräte eingesetzt werden.



## **TECHNISCHES DATENBLATT**



Sichtbare Mängel	frei von	EN 1850-2
-	sichtbaren	
	Mängeln	
Geradheit (mm)	≤ 10	EN 1848-2
Planlage (mm)	≤ 10	EN 1848-2
Dicke (mm)	1,6	EN 1849-2
,	(-5% / +10%)	
Gewicht (kg/m²)	1,68	EN 1849-2
Service (rig) )	(-5% / +10%)	
Wasserdichtheit (400kPa / 72h)	Erfüllt	EN 1928
Fugennaht - Abriss ausserhalb der	2.14.10	
Naht (N/50mm)		EN 12316-2
- Schälwiderstand	≥ 150	EN 12317-2
- Scherwiderstand	≥ 570	2.1 1231, 2
Widerstand gegenüber Hagelschlag		
(m/s)		
- Starre Unterlage	≥ 28	EN 13583
- Flexible Unterlage	≥ 39	2.1 13363
Wasserdampfdurchlässigkeit (µ)	ca. 100.000	EN 1931
μ * d s-Wert (m)	ca. 160	LN 1931
Zugfestigkeit (N/50mm) (rechteckiges	≥ 11,0	EN 12311-2
Prüfstück)		2.1.12311.2
-Längsrichtung	≥ 12,3	
-Querrichtung	≥ 11,4	
Zugdehnung (%)	≥ 700	EN 12311-2
-Längsrichtung	≥ 720	LN 12311 2
-Querrichtung	≥ 725	
Widerstand gegen stossartige	≥ 1000	EN 12691
Belastung (mm)	= 1000	LN 12031
hart	1250	
weich	1000	
Widerstand gegen statische Belastung	≥ 20	EN 12730
(kg)		2.1 12,30
Wurzelfestigkeit nach FLL Verfahren	bestanden	prEN 13948
Warzeneseigkeit Haeit i Ez Verram en	(04/08)	p. 2.11 233 10
Masshaltigkeit (%)	≤ 0,1	EN 1107-2
Falzverhalten bei tiefer Temperatur	≤ - 40	EN 495-5
(°C)	0	2.1 193 3
UV - Bestrahlung	Stufes 0	EN 1297
Weiterreisswiderstand (N)	≥ 165	EN 12310-2
Brandkennziffer	4.3 /	SAV-Nr. 241/242 /
Di dilakerilizirier	Klasse E	EN 13501-1
	13,000 L	L., 10001 1