

ALSAN PRIMAIRE ECO G

Description

ALSAN PRIMAIRE ECO G est un nettoyant à un composant et un agent d'accrochage pour ALSAN FLASHING ECO

Propriétés du produit

Groupe de produits	polysiloxane
Résistant à la pluie à +21 °C après	15 minutes
Recouvrable à +21 °C après	15 minutes
Coloris	incolore

Domaines d'utilisation

- Nettoyant et agent d'accrochage aluminium (anodisé), acier inoxydable (par exemple V2A, V4A), acier, tôle d'acier (non traité), acier zingué, titan-zinc, verre, PVC (dur), GFK.
- Aussi adapté pour l'utilisation à l'intérieur.

Conditionnement

Bouteille d'un litre

Stockage

Stocker le récipient d'origine à une température comprise entre +5 °C et +30 °C.
Stocker le récipient à l'abri des rayons directs du soleil, même sur le chantier. Se conserve 12 mois à partir de la production.

Conditions de mise en œuvre

Attention:

Pour le traitement avec ALSAN FLASHING ECO, tous les métaux, PVC (dur) et GFK, doivent être mis rugueux avant l'application d'ECO Primer G.

Le système ALSAN PRIMAIRE ECO G et ALSAN FLASHING ECO ne peut pas être appliqué sur le cuivre.

Support:

Le support doit accrocher et être propre, sec et résistant, assurer une étanchéité et une résistance suffisantes, être exempt de boues de ciment, de produits d'étanchéification et de cure, de saletés, d'huile, de graisse, etc. Nettoyer soigneusement le support métallique avec Sopraclean pour éliminer toutes les impuretés. Auparavant, poncer avec du papier de verre pour éliminer les saletés et les résidus d'oxydation puis nettoyer avec Sopraclean.

Températures:

ALSAN PRIMAIRE ECO G est utilisable à une température ambiante et une température du support de +5 °C à +40 °C. La température de mise en œuvre idéale est de +21 °C.

FICHE TECHNIQUE

Conditions de mise en œuvre

Mise en œuvre:

Bien agiter ALSAN PRIMAIRE ECO G et, au moyen d'un chiffon non pelucheux, l'appliquer de manière uniforme sur les surfaces métalliques en effectuant des mouvements circulaires et en exerçant une légère pression. Pour cela, 100 g/m² suffisent. Tenir ALSAN PRIMAIRE ECO G à l'écart de toute source d'inflammation et de flammes nues. L'enduit d'imprégnation doit dépasser d'environ 5 mm le dessus de l'étanchéité prévue.

ALSAN PRIMAIRE ECO G doit être mise en œuvre contemporanément, toutefois dans 1 heure sans impurations ou pollutions de la surface, qui va être préparée avec le produit d'étanchéité ALSAN FLASHING ECO. Dans le cas contraire, ALSAN PRIMAIRE ECO G doit être éliminé par ponçage ou par lavage avec un chiffon légèrement imbibé Sopraclean. N'appliquer en aucun cas ALSAN PRIMAIRE ECO G sans nettoyage préalable.

Consommation

Max. 0.10 l/m²

Remarques générales

Important:

Les durées indiquées diminuent en cas de température environnante et de température du support supérieures, et inversement. En cas de températures basses, le niveau de consommation augmente.
Ne pas mélanger ni traiter de substances étrangères au système dans ALSAN PRIMAIRE ECO G.

Divers

Les informations ci-dessus et les conseils techniques que nous vous fournissons à l'oral, par écrit ou dans le cadre d'essais pratiques sont fournis selon l'état actuel de nos connaissances. Ces conseils ne sont donnés qu'à titre indicatif, également en ce qui concerne d'éventuels droits de tiers en matière de propriété industrielle. Les conseils fournis ne vous dispensent nullement de vérifier par vous-même d'une part la pertinence de ces éléments d'information, en particulier nos fiches de sécurité et fiches de caractéristiques techniques, et d'autre part la compatibilité de nos produits avec les processus envisagés et les objectifs poursuivis. L'application, l'utilisation et la transformation de nos produits et l'usage prévu suite à nos recommandations d'application échappent à nos possibilités de contrôle et, de ce fait, relèvent exclusivement de votre responsabilité. La vente de nos produits s'effectue en vertu de nos conditions générales de vente et de livraison actuelles. Tous les avertissements figurant sur les étiquettes sont à prendre en compte.