

Soltis Master 99 & BV99





Innenanwendungen

Rollos mit Aufrollmechanismus, Vertikaljalousien, Glasdachmarkisen und Flächenvorhänge



Reduzierung der Blendwirkung

Durch die Alu-Rückseite bieten diese Screens den am Computer arbeitenden Personen maximalen Sichtkomfort:

- gleichmäßige Streuung des Lichts,
- natürlicher Lichteintrag bleibt erhalten ohne Blendwirkung.

Den Komfort optimieren

Die weiße Seite des Soltis Master 99 Screens erfüllt sowohl die Anforderungen an den Sicht- als auch an den Wärmekomfort.

- Die dunkle Seite garantiert eine ausgezeichnete Sicht nach Außen.
- Die stark reflektierende weiße Seite schützt die Benutzer vor der Wärme.

Das Design unterstreichen

Soltis Master 99 gibt es auch mit zwei gleichfarbigen Seiten für eine perfekte Integration in das ästhetische Umfeld, wo Design und Schlichtheit vorherrschen.

Hohe Leistung im Dienste von Komfort und Design





Farbe / Alu




Hellgrau 177 cm — 267 cm 99-2058

Farbe / Farbe




Schaum 177 cm — 267 cm **99-50301**

Farbe/weiß



Schwarz 177 cm 99-2115

Farbe / Alu




Farbe / Farbe



Exklusive Précontraint® Technologie

Bei der weltweit patentierten, einzigartigen Précontraint®-Technologie, von Serge Ferrari, wird das Compositmaterial während des gesamten Herstellungsprozesses unter biaxiale Spannung gesetzt. Sie verleiht unseren Materialien außergewöhnliche Leistungen, die es ihnen ermöglicht, die Marktstandards, in Bezug auf Flächenstabilität, mechanische Festigkeit, Beschichtungsdicke und Planheit zu übertreffen.



Flexible Armierung aus robusten PET-Mikrogarnen	Höhere Reiß- und Weiterreißkraft
Beschichtung unter biaxialer	Keine Verformung bei der Verarbeitung
Spannung (in Kette und Schuss)	bzw. der Verwendung
Höhere Beschichtung am Fadenrücken und schmutzabweisende ③ Oberflächenbehandlung	Höhere Lebensdauer in punkto Ästhetik und mechanischer Beständigkeit
Sehr hohe Planheit und geringe	Glatte, pflegeleichte Oberfläche,
Nenndicke	geringer Platzbedarf, leichtes Aufwickeln

Sonnenschutz- und Lichteigenschaften

(nach EN 14501)

	Breite	(cm)	TS	RS	AS	TV n-h	TV n-n	EN 13363-1* Verglasung Typ C	EN 13363-2 Verglasung Typ D
	177	267				11-11	11-11	g _{tot} i	g _{tot} i
99-2055 A	•	•	14	47	39	13	4	0.42	0,18
99-2055 B	•	•	14	63	23	13	4	0.37	0,12
99-2058 A	•	•	8	44	48	6	3	0.43	0,19
99-2058 B	•	•	8	43	49	6	3	0.43	0,19
99-2059 A/B	•	•	6	43	51	5	3	0.43	0,19
99-2068 A	•	•	3	33	64	3	3	0.46	0,22
99-2068 B	•	•	3	8	89	3	3	0.54	0,28
99-2073 A	•		4	39	57	3	3	0.44	0,20
99-2073 B	•		4	25	71	3	3	0.49	0,24
99-50284 A	•		12	47	41	9	3	0.42	0,18
99-50284 B	•		12	60	28	9	3	0.37	0,14
99-50285 A	•	•	11	47	42	9	3	0.42	0,18
99-50285 B	•	•	11	43	29 47	9 7	3	0.37	0,15
99-50286 A	•	•		44			3	0.43	0,19
99-50286 B 99-50287 A	•	•	10 8	45	46 47	6	3	0.43	0,19
99-50287 B	•		8	47	45	6	3	0.42	0,19
99-50287 B			6	44	50	5	3	0.42	0,19
99-50288 B			6	39	55	5	3	0.43	0,13
99-50289 A			6	42	52	4	3	0.43	0,19
99-50289 B			6	30	64	4	3	0.47	0,23
99-50290 A			5	40	55	4	3	0.44	0,25
99-50290 B			5	25	70	4	3	0.49	0,25
99-50291 A	•		10	45	45	9	3	0.42	0,19
99-50291 B	•		10	49	41	9	3	0.41	0,19
99-50292 A	•		12	44	44	10	4	0.43	0,19
99-50292 B	•		12	51	37	10	4	0.40	0,19
99-50293 A	•		8	43	49	5	3	0.43	0,19
99-50293 B	•		8	36	56	5	3	0.45	0,24
99-50294 A	•		12	45	43	10	3	0.42	0,19
99-50294 B	•		12	52	36	10	3	0.40	0,18
99-50295 A	•		8	42	50	6	3	0.43	0,19
99-50295 B	•		8	36	56	6	3	0.45	0,23
99-50296 A	•		7	45	48	4	3	0.42	0,18
99-50296 B	•		7	47	46	4	3	0.42	0,19
99-50297 A	•		5	42	53	4	4	0.43	0,20
99-50297 B	•		5	20	75	4	4	0.50	0,26
99-50298 A	•		6	40	54	4	4	0.44	0,20
99-50298 B	•		6	17	77	4	4	0.51	0,28
99-50299 A	•		7	44	49	5	2	0.43	0,18
99-50299 B	•		7	48	45	5	2	0.41	0,18
99-50300 A	•		6	44	50	5	3	0.43	0,19

Farhe / Farhe

99-2011		•		12	44	44	8	3	0.43	0,19
99-2044		•	•	23	66	11	21	2	0.36	0,12
99-2047		•		3	8	89	3	3	0.54	0,28
99-50265		•		15	47	38	11	4	0.42	0,19
99-50301		•	•	20	61	19	15	3	0.37	0,14
99-50303		•	•	21	59	20	15	2	0.38	0,16
99-50305		•		10	38	52	6	3	0.45	0,21

Farbe / weiß

99-2115 A*	•	8	62	30	7	3	0.37	0,12
99-2115 B*	•	8	10	82	7	3	0.54	0,28

TS: Strahlungstransmission in %

RS: Strahlungsreflexion in %

AS: Strahlungsabsorption in %

TS + RS + AS = 100% der einfallenden Energie

TV n-h: Transmission von sichtbarem Licht normal-hemisphärisch in %

TV n-n: Transmission von sichtbarem Licht normal-normal in %

A:DiederSonnezugewandteAluminiumseite

B: Die der Sonne zugewandte farbige Seite

 $\pmb{\mathsf{A}^{\pmb{\ast}}} : \mathsf{Die}\,\mathsf{der}\,\mathsf{Sonne}\,\mathsf{zugewandte}\,\mathsf{wei}\,\mathsf{Se}\,\mathsf{Seite}$

 $\pmb{B^*} : \textit{Die der Sonne zugewandte schwarz Seite}$

9_{tot}: Sonnenschutzfaktor innen

*Vereinfachte Methode EN 13363-1

Berücksichtigt die integrierten Transmissions- und Reflexionswerte von der Gesamtkonstruktion Glas + Markise für die Berechnung des $g_{\rm tot}$ Wertes. Verglasung Typ C: Isolierende Doppelverglasung mit einer geringen Emmisivität auf der Oberseite (4+16+4; mit Argon gefüllt)

**Detaillierte Methode EN 13363-2 Berücksichtigt die spektralen Transmissions- und Reflexionswerte von der Gesamtkonstruktion Glas + Markise für die Berechnung des g_{hat} Wertes. Verglasung Typ D: Isolierende Doppelverglasung mit einer geringen Emmisivität auf der Oberseite (4+16+4; mit Argon gefüllt)

Aufeinander abgestimmte Farbtöne

	Soltis Master 99 Farbe/Alu	Soltis Master 99 Farbe/weiß	Soltis Master 99 Farbe/Farbe	Soltis Opaque B99
Weiß				
Schaum				
Hellgrau				
Mittelgrau				
Anthrazit				
Schwarz				
Alu				
Quarz				
Hanf				
Sandbeige				
Lehmbraun				
Aschbraun				
Edelkastanie				
Zenit				
Aprikose				
Paprika				
Lotus				
Lila				
Feige				
Pflaume				
Bambus				
Bermudas				
Fjord				

Soltis Master 99 & BV99

	Soltis Master 99	Soltis Master BV99	
	■Technische Eigenschaften	<u> </u>	Normen
Öffnungsgrad	3%	3%	
Gewicht	290 g/m ²	290 g/m ²	EN ISO 2286-2
Dicke	0,32 mm	0,32 mm	
Breite	177 cm - 267 cm	126 mm*	
	■Rollenlänge		
Standardformat Stücklängen 177 cm	50 lm	50 lm	
Standardformat Stücklängen 267 cm	40 lm	-	
	■Physikalische Eigenschaften		
Reißkraft (Kette/Schuß)	160/170 daN/ 5 cm	160/170 daN/ 5 cm	EN ISO 1421
Weiterreißkraft (Kette/Schuß)	11/13 daN	11/13 daN	DIN 53.363
	■Brennverhalten		
Klassifikation	B1 /DIN 4102-1 — BS 7837 — BS 5867 M1 /UNE 23.727-90 — VKF 5.2 /SN 19 Classe 1 / UNI 9177-87 — CAN ULCS1 Class A /ASTM E84	8898 — 1530.3/ AS /NZS — G1 /GO	ST 30244-94
Euroklasse	B-s2,d0 /EN 13501-1		
	■ Managementsysteme		
Oualität			ISO 9001

Zertifizierungen, Labels, Garantien, Recycling











 ${\sf Mit}\, \textbf{S+}\, {\sf bietet}\, {\sf Serge}\, {\sf Ferrari}\, {\sf mehr}\, {\sf als}\, {\sf die}\, {\sf Einhaltung}\, {\sf von}\, {\sf Normen}$ und Vorschriften... (Weitere Informationen auf Anfrage)

■Tools und Dienstleistungen

- Ökobilanz und Pflegeanleitung auf Anfrage erhältlich
- ·Kundenspezifisches Simulationstool für die Ermittlung des Wärmedämmverhaltens Ihrer Projekte und der eingesetzten Sonnenschutzanlagen mit Soltis: Wenden Sie sich an Ihre Kontaktperson bei Serge Ferrari
- Tool für die Ermittlung der Energieeinsparungen durch Sonnenschutzanlagen mit Soltis: www.textinergie.org
- Doku- und Fotothek: www.sergeferrari.com

* Für Sonderanfragen wenden Sie sich bitte an uns.

Bei den obenstehenden Daten des technischen Datenblatts handelt es sich um Mittelwerte mit einer Toleranz von +/-5%.

Der Käufer unserer Produkte haftet für ihre Anwendung oder Weiterverarbeitung bei etwaigen Ansprüchen Dritter. Bei ihrem Einsatz und ihrer Anbringung haftet er ebenfalls für die Einhaltung der Normen, fachlichen Regeln und Sicherheitsvorschriften des Bestimmungslandes. Bezüglich der vertraglichen Gewährleistung siehe

Die im vorliegenden Dokument erwähnten Werte entsprechen allgemeinverwendeten Testergebnissen. Sie haben informativen Charakter und sollen unseren Kunden, die Möglichkeit geben, den besten Gebrauch von unseren Produkten zu machen. Unsere Produkte werden auf der Grundlage des technischen Fortschritts stets weiterentwickelt. Wir behalten uns das Recht vor, ihre Eigenschaften dementsprechend zu ändern. Dem Käufer unserer Produkte obliegt es, die Gültigkeit der oben erwähnten Daten zu prüfen

Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass eine farbliche Abweichung für die Metallic- und Interferenzfarbtöne bei verschiedenen Rollenbreiten (schmal 1770mm $oder \ breit \ 2670 mm) \ auftreten \ kann. Wir \ raten \ davon \ ab, \ die \ Materialien \ der \ unterschiedlichen \ Rollengrössen \ mitein \ ander \ zu \ verarbeiten.$



