



## Technisches Merkblatt

### **ORIGINAL PROFILIN VORLACK innen und aussen** **Art. Nr. 8500 weiss**

- Produktbeschreibung:* Weisser, gut deckender und füllender Ölvorlack auf Leinölbasis für innen und aussen. Besonders geeignet für den Renovationsbereich auf bestehende Altanstriche.
- Eigenschaften:* Sehr gute Haftung, schöner Verlauf und gute Deckkraft, auch auf Kanten. ORIGINAL PROFILIN hat ein hohes Füllvermögen und trocknet rasch und matt auf. Sehr gut verarbeitbar, angenehmer Geruch.
- Verwendung:* Ölvorlack innen und aussen für Holz oder Metall. Für Neubau und Renovation Auch auf bestehende gut haftende Altanstriche auf Kunstharz- oder Ölbasis.
- Applikation:* ORIGINAL PROFILIN kann gestrichen, gerollt oder gespritzt werden (auch Airless oder Air-Mix). Vor Gebrauch gut aufrühren.
- Geeignete Untergründe:* Neue Hölzer im Innenbereich, grundiert mit ORIGINAL PRELIN GRUNDFARBE oder einer anderen Holzgrundierung auf Öl- oder Naturharzbasis, sowie gut haftende Altanstriche. Alle Metalle im Innenbereich, unbeschichtet (kein verzinktes Metall) aber rostschutzgrundiert. Der Untergrund muss tragfähig, formstabil, fest, frei von losen Teilen, Staub, Ölen, Fetten oder sonstigen trennend wirkenden Substanzen sein. Um ein optimales Ergebnis zu erreichen, darf die Feuchtigkeit des Holzes nicht höher als 15% liegen. Die Bestimmungen der VOB DIN 18363 Teil C sind zu beachten.
- Beschichtungsaufbau:* Unbehandeltes Holz:  
1. Grundierung mit ORIGINAL PRELIN GRUNDFARBE oder AQUALIN GRUNDFARBE  
2. Zwischenanstrich mit ORIGINAL PROFILIN VORLACK  
3. Weiterbehandlung mit ORIGINAL LINAL, AQUALIN SEIDENGLANZLACK, AQUALIN GLANZLACK, TOPLIN HOCHGLANZLACK oder anderen Naturöl- oder Naturharzlacken  
(siehe entsprechende Verarbeitungshinweise)
- Metall:*  
1. Rostschutzgrundierung  
2. Zwischenanstrich mit ORIGINAL PROFILIN VORLACK  
3. Weiterbehandlung mit ORIGINAL LINAL, AQUALIN SEIDENGLANZLACK TOPLIN HOCHGLANZLACK oder anderen Naturöl- oder Naturharzlacken  
(siehe entsprechende Verarbeitungshinweise)
- Im Aussenbereich muss ORIGINAL PROFILIN VORLACK mit ORIGINAL LINAL oder TOPLIN HOCHGLANZLACK überarbeitet werden.
- Renovierung:* Alte, gut haftende Anstriche mit geeignetem Laugenmittel waschen und anschleifen. Lose Farbschichten entfernen, danach wie Neuholz behandeln, Aufbau ab Punkt 2 von obigem Abschnitt.
- Reichweite:* ca. 10 - 12 qm / Liter  
abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrundes
- Trocknung:* Staubtrocken nach ca. 2 - 3 Stunden unter normalen Umständen (65 % RLF, 18°C) nach ca. 12 - 24 Stunden schleifbar und überstreichbar. Rechnen Sie unter ungünstigen Umständen mit längeren Trocknungszeiten. Für genügend Frischluftzufuhr sorgen!

<i>Verarbeitungs- Temperatur:</i>	ORIGINAL PROFILIN VORLACK soll nicht unter 5° C verarbeitet werden.
<i>Werkzeugreinigung:</i>	Balsamterpentinöl oder Citrusverdünnung
<i>Zusammensetzung:</i>	Bindemittel: Leinöl-Standöl Verdünnung: reines Balsamterpentinöl und Isoaliphate (total 17 %) Füllstoffe: Calciumcarbonat, Talkum Pigmente: Titandioxid aus Recyclingverfahren Hilfsstoffe: Quellton, Kobalt-, Zirkonium-, Calciumtrockner, nicht kristallines Silikat
<i>Farbtöne:</i>	Standard lieferbar in weiss Nr. 200 oder nach RAL und NCS oder Vorlage
<i>Gebindegrößen:</i>	1,0 lt, 2.5 lt, 5.0 lt
<i>Lagerung:</i>	Kühl und trocken, Gebinde gut geschlossen halten.
<i>Haltbarkeit:</i>	Geschlossene Gebinde mindestens 1 Jahr haltbar. Angebrochene Gebinde nur begrenzt haltbar.
<i>Lösungsmittel:</i>	reines Balsamterpentinöl und Isoaliphate (total 17 %)
<i>Transportcode:</i>	keiner
<i>Gefahrencode BAGS:</i>	R10, S51
<i>Giftklasse CH:</i>	Giftklassenfrei, BAGT Nr. 92496
<i>Flammpunkt:</i>	35° C
<i>Dichte:</i>	1,45 – 1,50 kg/dm
<i>Viskosität:</i>	850 – 950 mPa.s
<i>Festkörpergehalt:</i>	78 – 82 gew. %, 57 - 63 vol. %

### **Allgemeine Sicherheitshinweise**

Dieses Produkt enthält als natürliches Lösemittel portugiesisches Balsamterpentinöl, das ebenso wie alle Lösemittel, in hohen Konzentrationen eingeatmet, zu Reizungen und Unwohlsein führen kann. Es wird aus dem Balsam lebender Pinien gewonnen; eine nicht versiegende natürliche Rohstoffquelle. Während der Verarbeitung gut lüften. Verschmutzte Lappen neigen zur Selbstentzündung, deshalb ausgefaltet trocknen lassen.

Eingetrocknete Farbreste als Hausmüll entsorgen. Für Kinder und Tiere unerreichbar, kühl und in gut verschlossenen Gebinden lagern. Natürliche Anstrichmittel nicht ins Abwasser oder Erdreich gelangen lassen.

#### **Hinweis:**

Unsere technische Beratung in Wort und Schrift und aufgrund von Versuchen erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf Ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen ausserhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschliesslich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Mit Erscheinen eines neuen Datenblattes verliert das vorherige seine Gültigkeit.