

# GYSO-Folicoll

## Produkt

Einseitig klebendes Band aus Filamentgarn-PE-Folien-Verbund und einseitig aufgetragenem Klebstoff aus APEO-freiem, modifiziertem Polyacrylat mit Faden-Gelege-Verstärkung und reissfestem Abziehstreifen aus Spezialpapier. Auch als Version P mit zweifach perforiertem Abziehstreifen erhältlich.

Weich, schmiegsam, mit hoher Klebe-, Dehn- und Reissfestigkeit. Sehr hohe Anfangs- und Endklebkraft auf glatten und leicht rauhen Untergründen sowie auf handelsüblichen Dampfbrems- und Dampfsperffolien aus Polyethylen (PE), Polypropylen- (PP) oder Polyester-Vliesen (PES). Sehr gute Alterungsbeständigkeit, geringe Wasserempfindlichkeit.

## Anwendungsbereich

Zur Verklebung von Stößen und Anschlüssen bei folienbeschichteten Wärmedämmplatten, bei Dampfbrems- und Dampfsperffolien oder Luftdichtungen, als Feuchtigkeitssperre bei Durchführungen und Anschlüssen von Rohren, Pfetten und Sparren. GYSO-Folicoll ist ausschliesslich für Anwendungen im Innenbereich vorgesehen.

Version Folicoll P eignet sich durch die zweifache Perforierung des Abziehstreifens bei 12 und 30 mm sehr gut für Eck- und Anschlussverklebungen sowohl bei Holz- und Gipswerkstoffplatten als auch bei Anschlüssen an Fenster- und Dachfensterzargen, Kamine usw.

## Verarbeitung

Untergründe und Konstruktionen müssen frei von scharfen Kanten und spitzen Gegenständen sein. Für die luftdichte Verklebung von Folien untereinander sowie auf Holz, Beton, Mauerwerk usw. müssen Untergründe tragfähig, fest, trocken, staub-, öl- und fettfrei sein.

Band in gewünschter Länge mit Messer oder Schere Abschneiden. Abziehstreifen abziehen und Klebeband gleichmässig über dem Stoss verteilt, ohne Lufteinschlüsse aufbringen und gut anpressen oder mit Hartgummiroller anrollen. Faltenbildung oder Rümpfe vermeiden.

## Technische Daten

Trägermaterial	LDPE-Folie mit Polyester-Gelege
Kleber	modifiziertes Polycrylat
Klebstoffauftrag	230 g/m <sup>2</sup>
Abziehstreifen	silikonisiertes Releasepapier, braun, 120g/m <sup>2</sup>
Dicke (ohne Liner)	0,30 mm
Klebkraft	35 N/25 mm
Verarbeitungstemperatur	0 ° bis + 30 °C
Temperaturbeständigkeit	- 40° bis + 80° C

# GYSO-Folicoll

## Lieferform

Auf Rollen à 25 m in folgender Dimension:

Breite	Karton à
50 mm	12 RI/ 300 m
60 mm	10 RI/ 250 m

Farbe grün

Haltbarkeit 12 Monate ab Produktionsdatum  
(bei Raumtemperatur)

## Besonderes

Die Anfangshaftung des Kleber (Tack) verringert sich ab Temperaturen unter + 0 °C. Nicht auf feuchte oder nasse Untergründe verarbeiten.

## Anmerkung

Dieses Produkt ist nur für erfahrene Anwender geeignet. Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik und dienen ausschliesslich der Beratung. Ihr Inhalt ist ohne Rechtsverbindlichkeit und eine Gewährleistung für den Anwendungsfall besteht nicht. Gültig ist jeweils nur die neueste Ausgabe dieses Datenblattes.

Die Verantwortung für Verarbeitung und Einhaltung der dafür vorgesehenen Richtlinien liegen ausschliesslich beim Verarbeiter. Aufgrund unterschiedlicher Materialien und Arbeitsmethoden sind vor der Verarbeitung jeweils Eigenversuche durchzuführen. Bedingt durch technischen Fortschritt und Weiterentwicklung kann es zu Änderungen im Produkt kommen.