


CPN Costr Testo integrale	Progetto: <b>Schoellkopf AG - MOT</b> Modulo d'offerta: <b>36 NPK 211 - PP 60 Tessuti di separazione e d'armatura-I</b>	Pagina 1 23.8.2021			
Posizione	Testo	Quantità	Un	Prezzo	Importo
<b>211I/19</b>	<b>Fosse di scavo e movimenti di terra (V'20)</b>				 <b>SCHOELLKOP</b>
000	<b>Condizioni</b> <hr/> . Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può modificare o completare le posizioni del CPN per le sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adatte vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero della posizione. . Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle osservazioni preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.				
.100	Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 211I/2019. 01 Fosse di scavo e movimenti di terra (V'20)				
.200	02 Il sottoparagrafo di riserva 090 contiene le indicazioni relative alle regole di retribuzione, ai metodi di misurazione e alle definizioni dei termini tecnici. Esse non corrispondono a quelle indicate nel CPN, ma sono formulate in base alle esigenze del progetto.				
600	<b>Rilevati e riempimenti</b> <hr/> Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.				
610	<b>Geosintetici e stuoie di protezione contro l'erosione</b> <hr/>				
612	Fornitura e posa di geosintetici con funzione di armatura. Requisiti v. osservazione preliminare del sottopar. 610. Genere di posa e di sovrapposizione secondo le indicazioni del fornitore. Computo: superficie ricoperta.				

Posizione	Testo	Quantità	Un	Prezzo	Importo
612.001	<p>02 PP 60 Tessuto di separazione e d'armatura Schoellkopf AG 8153 Rümliang</p> <p>03 Tessuto a bandelle per la separazione e il rinforzo sotto gli strati di fondazione nella costruzione di strade, piazzali, piste e campi sportivi. PP 60 è un tessuto ad alta resistenza per l'armatura dello strato di fondazione su supporto poco portante, risp. quale strato di separazione e di rinforzo sotto il piano di perforazione e di battitura. Geotessili secondo la norma SN 670 090 "Geokunststoffe - Grundnorm", e la norma VSS 70241 "Geokunststoffe - Anforderungen für die Funktionen Bewehren" (non disponibili in italiano).</p> <p>04 Resistenza alla trazione longitudinale min. kN/m 60. Resistenza alla trazione trasversale min. kN/m 60. Resistenza alla trazione per 2% allungamento longitudinale min. kN/m 12.5. Resistenza alla trazione per 2% allungamento trasversale min. kN/m 15.5. Resistenza al punzonamento min. kN 7.5. Valore di apertura caratteristico min. mm 0.17. Valore di apertura caratteristico max. mm 0.28. Sovrapposizione min. m 0.30.</p>	0	m2	.....	.....
Totale: <b>36 NPK 211 - PP 60 Tessuti di separazione e d'armatura-I</b>					.....