



AQUAFINE

Vernis PU 2 composants, diluable à l'eau

RÉSISTE AUX LIQUIDES ET OBJETS POINTUS

AQUAFINE permet d'obtenir des surfaces esthétiques parfaitement lisses dans une qualité exceptionnelle. Le vernis résiste bien aux liquides et aux produits chimiques ménagers courants, ainsi qu'aux nettoyeurs et désinfectants. Il supporte aussi très bien les influences mécaniques. La tenue à l'abrasion est excellente et les surfaces traitées résistent très bien aux rayures. AQUAFINE 8336 est ainsi optimal pour les applications exigeantes d'intérieur.

SOLUTION À FAIBLES ÉMISSIONS POUR L'AGENCEMENT INTÉRIEUR

AQUAFINE génère peu d'émissions et est une solution durable, facile à mettre en œuvre pour tout l'agencement intérieur. Le produit adhère bien à tous types de bois et s'applique idéalement sur les panneaux MDF, HDF et de particules. Un fond n'est pas nécessaire si les panneaux sont revêtus d'un film. Il est seulement recommandé d'utiliser un garnissant adéquat sur un panneau MDF brut

CONTACTEZ-NOUS

Vous souhaitez obtenir des conseils professionnels sur l'utilisation d'AQUAFINE ou d'autres revêtements? Rien de plus simple. Il vous suffit d'appeler Teknos. Notre service au client technique est toujours à votre disposition lorsqu'il s'agit de mettre au point des solutions et systèmes de revêtement optimaux.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Bonne résistance aux liquides et produits chimiques ménagers courants
- Excellente tenue à l'abrasion
- Faibles émissions
- Résistance parfaite aux rayures



Notre mission consiste à allonger la durée de vie de vos produits en offrant des solutions de vernis et de revêtement avancées pour rendre la protection encore plus efficace, et cela, toujours en étroite collaboration avec nos clients.



INFORMATION PRODUIT

- TEINTES** ■ Selon les nuanciers RAL et NCS
- DEGRÉ DE BRILLANCE** ■ Mat satiné 20
- APPLICATION** ■ Pistolet à gravité
 ■ Pulvérisation Airless (Airmix)
- CONDITIONNEMENT** ■ 2,46 litres, 8.2 litres
- DURCISSEUR** ■ 10:1 HYDROPUR 7515-99 HÄRTER

TEMPS DE SÉCHAGE

HORS POUSSIÈRE APRÈS	60 MINUTES
SEC AU TOUCHER APRÈS	3 - 4 HEURES
PONÇABLE APRÈS	12 HEURES
RECOUVRABLE APRÈS	12 HEURES
COMPLÈTEMENT SEC APRÈS	16 HEURES



CONSEIL DE MISE EN ŒUVRE AQUAFINE 8336

	MDF/HDF	PANNEAUX REVÊTUS D'UN FILM DE FOND	PVC	VERRE
COUCHE DE FOND/ PRÉTRAITEMENT	HYDROFILL PREMIUM 6338		REINIGUNGSMITTEL 1530-98	ISOPROPYLALKOHOL 0019-98
PONÇAGE INTER-MÉDIAIRE	Grain 280-400			
RECOUVREMENT	AQUAFINE 8336	AQUAFINE 8336	AQUAFINE 8336	AQUAFINE 8336 avec 1 % de GLAS ADDITIV 1296-97

CONSEIL DE MISE EN ŒUVRE 8338 GRIP AVEC STRUCTURE

	MDF/HDF	PANNEAUX REVÊTUS D'UN FILM DE FOND
COUCHE DE FOND/ PRÉTRAITEMENT	HYDROFILL PREMIUM 6338	
PONÇAGE INTER-MÉDIAIRE	Grain 220-240	
RECOUVREMENT	AQUAFINE 8338 GRIP	AQUAFINE 8338 GRIP