

ETERNO ECO LINE 6348 / 6350

Description

Description du produit	Revêtement de façade écologique, diluable à l'eau et résistant aux intempéries. ETERNO ECO LINE est un système bicouche à couche mince à base de matières premières ultramodernes, écologiques et hautement réticulables. Il se caractérise par une très grande résistance aux intempéries. Le produit est exempt de biocides et de métaux lourds. ETERNO ECO LINE 6348-30 ETERNO ECO LINE 6350-30 METALLIC
Domaine d'application	Traitement des surfaces décoratives des lambris, d'une manière générale dans le domaine des constructions en bois, des coffrages en bois pour chalets, des pièces en sapin exposées aux intempéries. Il est recommandé d'appliquer le produit sur les surfaces en bois poncées ou brutes de sciage, le bois de construction devrait donc être préalablement poncé.
Certificats / Label	Ce produit répond aux critères de l'Etiquette environnementale Suisse UEII, catégorie C. Ce produit répond aux critères de l'Etiquette environnementale Suisse UEII, catégorie C.
Teintes	Suivant nuanciers RAL ou NCS-S ou d'après échantillon
Degré de brillance	30

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques	Produit	
Fiche de Données de Sécurité	634800SDB	
Densité (20°C)	1.103	g/cm ³
Extraits secs	45	± 1 % en poids
Teneur en solvants org.	3	± 1 % en poids
Teneur en COV (UE)	29	g/L
Conservation à 20 °C en emballage d'origine bien fermé	max. 30 mois	
Rendement théorique	Consommation estimée, pertes dues à l'application incluses : 80-150 g/m ² par application (raboté 80 g/m ² ; scié env. 150 g/m ²).	
Les données sont valables pour: blanc. Ces caractéristiques peuvent diverger en fonction de la teinte ou du degré de brillance		

Données de sécurité

Veuillez tenir compte des fiches de données de sécurité suivantes, ainsi que des indications figurant sur l'étiquette	
Produit	634800SDB - ETERNO ECO LINE 6348-30

Conseils d'application

surface en bois rabotée/poncée

Produit		Fiche technique	Quantité appliquée / épaisseur de couche
Préponçage:	Au grain 80-100		
Fond (toutes les faces):	ETERNO ECO LINE	6348	100-120 g/m ²
	Pour les teintes blanches et les teintes rompues, nous recommandons d'isoler les substances contenues dans le bois avec ETERNO GRUND 1173-00. Pour les teintes colorées: rouge, jaune,vert, brun... il est recommandé d'appliquer une couche de fond avec ETERNO TÁFERGRUND 3624-00 selon RAL ou NCS S.	616	100-120 g/m ²
Vernis de finition	ETERNO ECO LINE	6348	80 g/m ²

Surfaces en bois brut de sciage:

Produit		Fiche technique	Quantité appliquée / épaisseur de couche
Fond (toutes les faces):	ETERNO ECO LINE	6348	130-150 g/m ²
	Pour les teintes blanches et les teintes rompues, nous recommandons d'isoler les substances contenues dans le bois avec ETERNO GRUND 1173-00. Pour les teintes colorées: rouge, jaune,vert, brun... il est recommandé d'appliquer une couche de fond avec ETERNO TÁFERGRUND 3624-00 selon RAL ou NCS S.	616	130-150 g/m ²
Vernis de finition	ETERNO ECO LINE	6348	80-100 g/m ²

Sur les chantiers : jonctions, parements:

Produit		Fiche technique	Quantité appliquée / épaisseur de couche
Traitement ultérieur:	L'intervalle d'entretien est influencé de manière déterminante par l'architecture, la construction ou l'exposition de la façade. Selon la situation, un traitement ultérieur unique est déjà nécessaire après 2 ans.		
Produit		Fiche technique	Quantité appliquée / épaisseur de couche
	ETERNO ECO LINE		

Demandez conseil à notre service Technique d'application pour toute autre proposition.

Traitement préalable

	Support	Quel qu'il soit, le support doit toujours être bien nettoyé, propre, sec, sans trace de graisse ni d'huile.
---	---------	---

Mise en oeuvre

	Mesures de précaution	Nous recommandons le port d'un équipement de protection individuelle (EPI), même s'il n'est pas prescrit par la loi. CH: les mesures définies par la SUVA en matière d'hygiène du travail et de technique d'aménagement doivent être respectées.
	Remuer	Bien remuer le produit avant chaque emploi.
	Dilution	Prêt à l'emploi
	Autres remarques	La teinte peut être influencée par l'essence de bois, le mode d'application et la quantité appliquée. ETERNO ECO LINE s'applique sur du bois sec Note importante: Un traitement de préservation du bois défaillant pour des raisons liées aux bâtiments et à la construction ne peut en aucun cas être compensé par l'application d'une lasure.

Temps de séchage

	Remarque	Séchage : Pendant la nuit
---	----------	---------------------------

Remarques importantes

Restrictions spéciales	Stocker le produit fermé de façon hermétique entre +5 et +30 °C.
Conditions de stockage	Stocker le produit fermé de façon hermétique entre +5 et +30 °C.
Nettoyage des outils	Elimination de l'eau de lavage: L'eau de lavage souillée ne doit pas parvenir dans les eaux d'égout. Ajouter 0,5% de WENALAT 2051-00 à cette eau et attendre que le précipité se soit déposé. On peut éliminer ensuite correctement l'eau limpide qui se trouve au-dessus et le dépôt, en accord avec les autorités compétentes.

Cette fiche est uniquement donnée à titre d'information et sans engagement. Les données indiquées précédemment sont conformes à l'état de nos connaissances. Nous excluons toute responsabilité pour l'application du client, notamment en ce qui concerne les dommages consécutifs à des défauts. Nous déclinons toute responsabilité pour les conseils de nos collaborateurs. Ces derniers fournissent des informations sans engagement. L'utilisateur est le seul responsable de la surveillance des travaux, du respect des consignes de mise en oeuvre et des règles générales de la technique, y compris lorsque nos collaborateurs assistent à la mise en oeuvre. Sous réserve de modifications suite aux améliorations techniques. La version la plus récente de cette information fait foi. Dans les cas spéciaux, veuillez demander une documentation technique à part.