



SUPREMO KLARLACK 3990

LÖSEMITTELHALTIGER 2K GRUND- UND DECKLACK

PERFEKTER BEGLEITER FÜR INNENAUSBAU

Der 2K-PUR-Klarlack wird hauptsächlich im Innenausbau (Kücheneinrichtungen, Innentüren und Ladenbau), in der Möbelfabrikation sowie bei allgemeinen Schreinerarbeiten zur Erzielung einer qualitativ hochwertigen Oberfläche eingesetzt. Dank hohem Standvermögen ist er für die Anwendung auf vertikalen Flächen besonders gut geeignet.

IDEAL FÜR FARBIG LACKIERTE FLÄCHEN

SUPREMO KLARLACK 3990 erzeugt eine elegante und angenehme Oberflächenhaptik. Aufgrund der leichten Verarbeitung auf offen- und geschlossenporigen Hölzern ist er besonders als Überzugslack für farbig lackierte Flächen geeignet. Durch die Peroxydbeständigkeit ist eine Anwendung auf gebleichten Hölzern möglich.

KONTAKTIEREN SIE UNS

Ein Anruf bei Teknos ist ein schneller und einfacher Weg, fachmännischen Rat zur Anwendung von SUPREMO KLARLACK 3990 oder anderen Beschichtungsprodukten von Teknos einzuholen. Unser technischer Kundendienst steht Ihnen immer zur Verfügung, wenn es darum geht, die optimalen Beschichtungslösungen und -systeme zu entwickeln.

HAUPTMERKMALE

- Sehr schnell trocknend
- Ausgezeichnete Haftung
- Leichte Verarbeitung
- Gute Anfeuerung (auch aufhellend erhältlich: SUPREMO AUFHELLEND 2025)
- Auf peroxid gebleichten Hölzern anwendbar
- Sehr hohes Standvermögen



Unsere Mission ist es, die Lebensdauer Ihrer Produkte zu verlängern, indem wir intelligente, technisch fortschrittliche Lack- und Beschichtungslösungen für einen noch besseren Schutz bieten – stets in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden.

PRODUKTINFORMATION

VERSIONEN	<ul style="list-style-type: none">▪ SUPREMO KLARLACK 3990▪ SUPREMO AUFHELLEND 2025
FARBEN	<ul style="list-style-type: none">▪ Transparent
GLANZGRAD	<ul style="list-style-type: none">▪ Naturmatt 02, Stumpfmatt 05, Matt 15, Seidenmatt 40, Seidenglanz 50, Glanz 90
APPLIKATION	<ul style="list-style-type: none">▪ Fließbecherpistole▪ Airless-(Airmix)-Spritzen
GEBINDEGRÖSSEN	<ul style="list-style-type: none">▪ Lack: 5, 10 und 25 Liter▪ Härter: 1, 2.5 und 5 Liter
HÄRTER	<ul style="list-style-type: none">▪ 10:1

TROCKNUNGSZEITEN

STAUBTROCKEN NACH	15 MINUTEN
GRIFFEST NACH	30 MINUTEN
SCHLEIFBAR NACH	3 STUNDEN
ÜBERARBEITBAR NACH	3 STUNDEN
DURCHGETROCKNET NACH	10 TAGEN



AUFBAUBERATUNG SUPREMO KLARLACK 3990

	HOLZUNTERGRUND ROH	MDF PLATTEN
VORSCHLIFF	Korn 150-180	Korn 180-220
BEIZEN	EVENTUELL BEIZEN	
GRUNDIERUNG	SUPREMO KLARLACK 3990	SUPREMO KLARLACK 3990
ZWISCHENSCHLIFF	Korn 220-280	Korn 220-280
ÜBERLACKIERUNG	SUPREMO KLARLACK 3990	SUPREMO KLARLACK 3990

Weitere technische Hinweise siehe Merkblatt Nr. 3990