

SUPREMO STRUKTURLACK 3907

Description

Description du produit		Vernis polyuréthane incolore 2C, à la finition élégante et au toucher agréable en surface structuré. Mise en œuvre facile, sur tous types de bois. Appliquer seulement en dernière couche pour surfaces giclée incolore ou en couleur pour obtenir une surface structurée de haute qualité. Résistant au peroxyde. Types de structure: W3907 à forte structure W3908 à structure moyenne à fine
Base de matière première / base du liant / agent actif		Composé de polyuréthane
Domaine d'application		Mobilier, agencement intérieur, cuisines, agencement de magasins
Certificats / Label		Conformité à la norme d'essai pour : DIN 68861 partie 1 B (résistance chimique) DIN 4102 B1 (difficilement inflammable) DIN EN 71 - 3 (migration de certains éléments)
Teintes		Incolore
Degré de brillance		30
Durcisseur	Description	UNIPUR 279 / 1910-99 DURCISSEUR
	Article	H90100 - UNIPUR 279 / 1910-99 HÄRTER

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques	Produit		Durcisseur		Mélange	
Fiche de Données de Sécurité	W39076		H90100			
Rapport de mélange	10		1		10 : 1	
Densité (20°C)	0.939	g/cm ³	0.990	g/cm ³	0.944	g/cm ³
Extraits secs	25	± 1 % en poids	45	± 1 % en poids	27	± 1 % en poids
Teneur en solvants org.	74	± 1 % en poids	55	± 1 % en poids	73	± 1 % en poids
Teneur en COV (UE)	701	g/L	545	g/L	687	g/L
Conservation à 20°C en emballage d'origine bien fermé	max. 30	mois	max. 15	mois		
Rendement théorique	120 g/m ² → 7-8 m ² /kg pour 28 µm d'épaisseur de couche sèche					
Ces données sont valables pour: W 3907 / 3908 incolore. Ces caractéristiques peuvent diverger en fonction de la teinte ou du degré de brillance						

Données de sécurité

Veuillez tenir compte des fiches de données de sécurité suivantes, ainsi que des indications figurant sur l'étiquette	
Produit	W39076 - SUPREMO STRUKTURLACK 3907-30 GROB
Durcisseur	H90100 - UNIPUR 279 / 1910-99 HÄRTER
Diluant	V09500 - VERDÜNNER 0950-98 VERDÜNNER MITTEL V13000 - VERDÜNNER 1300-98 VERDÜNNER KURZ

Conseils d'application

Support en bois brut

Produit		Fiche technique	Quantité appliquée / épaisseur de couche
Décapage :	Éventuel mordantage		
Couche de fond :	SUPREMO KLARLACK W3990	W3990	120 g/m ²
Ponçage intermédiaire :	Au grain 220-280		
Revernissage:	SUPREMO STRUKTURLACK W 3907	W3907	120 g/m ²

Panneaux MDF

Produit		Fiche technique	Quantité appliquée / épaisseur de couche
Couche de fond:	SUPREMO KLARLACK W 3990	W3990	120 g/m ²
Ponçage intermédiaire :	Au grain 220-280		
Recouvrement:	SUPREMO STRUKTURLACK W 3907	W3907	120 g/m ²

Demandez conseil à notre service Technique d'application pour toute autre proposition.

Traitement préalable

	Support	Quel qu'il soit, le support doit toujours être bien nettoyé, propre, sec, sans trace de graisse ni d'huile.
---	---------	---

Mise en oeuvre

	Mesures de précaution	Nous recommandons le port d'un équipement de protection individuelle (EPI), même s'il n'est pas prescrit par la loi. CH: les mesures définies par la SUVA en matière d'hygiène du travail et de technique d'aménagement doivent être respectées.
	Remuer	Bien remuer le produit avant chaque emploi.
	Prescription de mélange	10:1 (rapport vernis/durcisseur, en poids ou en volume)
	Temps de mise en oeuvre / vie en pot	Idéalement 8 h, max. 48 h, mais avec tenue de qualité décroissante
	Dilution	VERDÜNNER 1300-98 NORMAL ou VERDÜNNER 0950-98 LENT
	Diluant	V09500 - VERDÜNNER 0950-98 VERDÜNNER MITTEL V13000 - VERDÜNNER 1300-98 VERDÜNNER KURZ
	Pinceau	Non
	Rouleau	Non
	Spatule	Non
	Aération	Avant un séchage à une température supérieure à 40 °C, prévoir un temps d'évaporation de 20 minutes.

Application

		Viscosité	Dilution	Buse	Pression	Nombre de passes
	Pistolet à gravité	Thixotrope	0-20 %	1.8 mm	2-3 bar	1
	Pistolet à succion	Thixotrope	0-20 %	1.8 mm	2-3 bar	1
	Giclage Airless (Airmix)	thixotrope	0-20 %	0.28 mm		1
	Pistolet HVLP	Thixotrope	0-20 %	1.8 mm	2-3 bar	1

Temps de séchage

	Durée de séchage	Pour film sec de 28 µm à 23 °C et 65 % d'humidité rel. de l'air		
		Hors poussière après:	15	minutes
		Sec au toucher après:	30	minutes
		Ponçable après:		
		Recouvrable après:		
		Complètement sec après:	10	jours

Remarques importantes

Restrictions spéciales	ATTENTION: des nuages peuvent se former sur des surfaces foncées (par ex. MDF noir) selon la quantité et le type d'application.
Conditions de stockage	Stocker le produit fermé de façon hermétique entre +5 et +30 °C.
Elimination de l'enduit	Par décapage
Nettoyage des outils	Immédiatement après utilisation avec le diluant VERDÜNNER 1300-98.

Cette fiche est uniquement donnée à titre d'information et sans engagement. Les données indiquées précédemment sont conformes à l'état de nos connaissances. Nous excluons toute responsabilité pour l'application du client, notamment en ce qui concerne les dommages consécutifs à des défauts. Nous déclinons toute responsabilité pour les conseils de nos collaborateurs. Ces derniers fournissent des informations sans engagement. L'utilisateur est le seul responsable de la surveillance des travaux, du respect des consignes de mise en oeuvre et des règles générales de la technique, y compris lorsque nos collaborateurs assistent à la mise en oeuvre. Sous réserve de modifications suite aux améliorations techniques. La version la plus récente de cette information fait foi. Dans les cas spéciaux, veuillez demander une documentation technique à part.