

Landhausdielen 1-Stab

Farbe: Water

Holzart: Eiche europäisch

Sortierung: Variation

Lebhaftes, rustikales Erscheinungsbild wie gewachsen. Äste und Risse sind sauber gespachtelt. Leichter Splintanteil im Randbereich sowie Farbunterschiede sind zu tolerieren.

Oberfläche: gebürstet, wohnfertig geölt weiss





Technisches Datenblatt für: **Faro Parquet 03 Trend XL**

Format:

L **2400** x B **250** x D **15 mm**

Information: Eine Stosslänge pro Paket erlaubt.



| | |
|--------------------------|---|
| Aufbau | 3-Schicht Fertigparkett |
| Herkunft / Produktion | Europa |
| Nutzschicht | Ca. 4.0 mm |
| Mittellage | Ca. 9.0 mm Nadelholzstäbchen |
| Gegenzug | Ca. 2.0 mm Nadelholz furnier |
| Verleimung | Die 3 Schichten sind formaldehydfrei verleimt, Emissionsklasse E1, dh. unter 0.1 ppm. |
| Verbindung | Nut und Kamm |
| Holzfeuchtigkeit | 7 +/- 2 % |
| Oberflächenbehandlung | Wohnfertig geölt mit Rubio® Monocoat, 100 % VOC frei, erfüllt die Norm EN 71 für Kinderspielzeuge. Oberfläche: Gebürstet und allseitig gefast. |
| Anforderung Untergrund | Die Untergründe müssen sauber, eben, fest und trocken sein. Dazu gelten die Normen der SIA 253/753. |
| Verlegung | Empfohlen für vollflächige Verklebung. Verwenden Sie dazu einen dafür geeigneten Kleber und beachten Sie die techn. Merkblätter Ihres Klebstoff Herstellers. Verlangen Sie die ausführliche Verlegeanleitung. Diese ist auch der Packung beigelegt. |
| Fussbodenheizung | Die Verlegung auf eine Warmwasser Fussbodenheizung ist geeignet. Verlangen Sie das Merkblatt Nr. 5 der ISP, Parkett auf beheizten Untergrund. |
| Wärmedurchlasswiderstand | m ² k/W 0.107 |
| Brandklasse | C _{fl} -S1 nach SN EN 14342 |
| Rutschfestigkeit | R10 , Prüfnorm SIA 252:2002, Anhang G.2 ; bfu-Prüfreglement 2009, DIN, 51130/51097 |
| Brinelhärte | 37 N/mm ² bei 7 % Holzfeuchtigkeit |
| Nachhaltigkeit | Auf Anfrage können die Produkte auch in FSC® geliefert werden. |
| Reinigung / Pflege | Gemäss separater Pflegeanleitung von Rubio® Monocoat |