

### Landhausdielen 1-Stab

**Farbe: Pure**

**Holzart:** Eiche europäisch

**Sortierung:** Variation

Lebhaftes Erscheinungsbild mit grösseren gespachtelten Ästen und Rissen. Struktur- und Farbunterschiede gehören zum rustikalen Charakter. Geringfügiger Randsplintanteil ist zu tolerieren.

**Oberfläche:** gebürstet, wohnfertig geölt, RMC R101






# Technisches Datenblatt für: **Faro Parquet 03 Living L**

Format:

**L 1800/2000/2200 x B 185 x D 13.5 mm**

Information: Längen nach Verfügbarkeit



Aufbau	3-Schicht Fertigparkett
Herkunft / Produktion	Europa
Nutzschicht	Ca. 3 mm
Mittellage	Ca. 9 mm Nadelholzstäbchen
Gegenzug	Ca. 2 mm Nadelholz furnier
Verleimung	Die 3 Schichten sind formaldehydfrei verleimt, Emissionsklasse E1, dh. unter 0.1 ppm
Verbindung	Nut und Kamm
Holzfeuchtigkeit	7 +/- 2 %
Oberflächenbehandlung	<b>Wohnfertig geölt</b> mit Rubio® Monocoat, 100 % VOC frei, erfüllt die Norm EN 71 für Kinderspielzeuge. <b>Oberfläche:</b> Gebürstet, wohnfertig geölt und allseitig gefast.
Anforderung Untergrund	Die Untergründe müssen sauber, eben, fest und trocken sein. Dazu gelten die Normen der SIA 253/753.
Verlegung	Schwimmend auf eine geeignete Unterlage oder vollflächig verklebt. Verlangen Sie die ausführliche Verlegeanleitung, diese ist auch der Packung beigelegt.
Fussbodenheizung	Die Verlegung auf eine Warmwasser Fussbodenheizung ist geeignet. Verlangen Sie das Merkblatt Nr. 5 der ISP, Parkett auf beheizten Untergrund.
Wärmedurchlasswiderstand	m <sup>2</sup> k/W 0.107
Brandklasse	D <sub>fl</sub> -S1 nach SN EN 14342
Rutschfestigkeit	<b>R10/GS1</b> , Prüfnorm SIA 252:2002, Anhang G.2 ; bfu-Prüfreglement 2009, DIN, 51130/51097
Brinelhärte	37 N/mm <sup>2</sup> bei 7 % Holzfeuchtigkeit
Raumemissionen	Emissionsarme Bodenbeläge richten sich nach den Prüfkriterien von Minergie-Eco® und werden mit dem Schmetterlingslabel ausgezeichnet.
Reinigung / Pflege	Gemäss separater Pflegeanleitung von Rubio® Monocoat