

Lame maison de campagne 1 frise

Couleur: Smaragd

Essence de bois: chêne européen

Sélection: standard plus

Sélection naturelle avec différences de structure et de couleur liées au bois. Nœuds sains. Les petites fentes et les nœuds sont mastiqués et font partie de l'aspect rustique.



Surface: brossée, huilée finie RMC



Fiche technique pour: Faro Parquet 03 Trend L

Dimensions:

L **2000/2200/2400** x l **190** x ép. **15 mm**
2 demi-lames autorisées par paquet



Structure	Parquet fini 3 plis
Provenance / production	Europe
Couche d'usure	Env. 4 mm
Couche médiane	Env. 9 mm lamelles en bois résineux
Couche inférieure	Env. 2 mm placage en bois résineux
Collage	Les 3 couches sont collées sans formaldéhyde, classe d'émission E1, c'est-à-dire inférieure à 0.1 ppm
Systeme	Rainé-crêté
Humidité du bois	7 +/- 2%
Finition de surface	Huilée finie avec Rubio® Monocoat, 100% sans COV, séchage oxydatif, répond à la norme EN 71 sur les jouets pour enfants. Surface: Brossée et chanfreinée sur 4 côtés.
Exigences pour la chape	Les chapes doivent être propres, planes, sèches et stables, conformément aux normes SIA 253/753.
Pose	Pose flottante sur une chape appropriée ou collage en plein. Demandez la notice de pose détaillée. Celle-ci se trouve aussi dans l'emballage.
Chauffage au sol	La pose convient pour un chauffage au sol à l'eau chaude. Demandez la feuille de renseignements no 5 de l'ISP, Le parquet sur des chapes chauffées.
Résistance au passage de la chaleur	m ² k/W 0.107
Classe de protection anti-feu	D _{fl} -S1 selon SN EN 14342
Classe d'antidérapance	R10/GS1 , norme SIA 252:2002, annexe G.2; règlement d'expertise bpa 2009, DIN, 51130/51097
Dureté Brinell	37 N/mm ² avec une humidité du bois de 7%
Durabilite	Sur demande, les produits peuvent également être livrés en qualité FSC®.
Nettoyage / entretien	Selon notice d'entretien séparée de Rubio® Monocoat