

### Essence de bois: chêne européen

**Sélection:** variation

Sélection vive avec aubier. Nœuds fermés isolés ainsi que différences de structure et de couleur marquées à tolérer.


**Surface:** fumé, huilée finie RMC R101





# Fiche technique pour: **Faro Parquet 02 Basic S**

Dimensions: L **490** x l **70** x ép. **11 mm**



La marque de la  
gestion forestière  
responsable



Revêtements de sol  
à faibles émissions

Structure	Parquet fini 2 plis
Provenance / production	Europe
Couche d'usure	Env. 3.8 mm
Couche inférieure	Lamelles en chêne massif quartier/faux-quartier
Collage	Collage PU sans formaldéhyde, classe d'émission E1 < 0.1 ppm
Humidité du bois	7 +/- 2%
Finition de surface	<b>Huilée finie</b> avec Rubio® Monocoat, 100% sans COV, séchage oxydatif, répond à la norme EN 71 sur les jouets pour enfants  <b>Surface vernie</b> , vernis acrylique UV , 6 couches, env. 120 g/m <sup>2</sup>
Exigences pour la chape	Les chapes doivent être propres, planes, sèches et stables, conformément aux normes SIA 253/753.
Pose	Le parquet peut être collé en plein sur toutes les chapes stables et conformes aux exigences.
Chauffage au sol	La pose convient pour un chauffage au sol à l'eau chaude. Demandez la feuille de renseignements no 5 de l'ISP, Le parquet sur des chapes chauffées.
Résistance au passage de la chaleur	m <sup>2</sup> k/W 0.081 / 0.092
Classe de protection anti-feu	C <sub>fl</sub> -S1 selon SN EN 14342
Classe d'antidérapance	<b>R10/GS1</b> , norme SIA 252:2002, annexe G.2 ; règlement d'expertise bpa 2009, DIN, 51130/51097
Dureté Brinell	37 N/mm <sup>2</sup> avec une humidité du bois de 7%
Émission dans la pièce	Les revêtements de sol à faible émission s'orientent sur les critères de test de Minergie-Eco® et bénéficient du label papillon.
Durabilité	FSC® 100%
Nettoyage / entretien	Selon notice d'entretien séparée de Rubio® Monocoat