

02 Basic M

Essence de bois: chêne européen

Sélection: standard

Sélection vive, naturelle, avec dosses ainsi que légères différences de couleur. Faible part d'aubier et petits nœuds isolés à tolérer.

Surface: vernie mate



Fiche technique pour: Faro Parquet 02 Basic M

Dimensions:

L **900** x l **90** x ép. **11 mm**











| La marque de | la |
|-----------------|----|
| gestion foresti | |
| | |

| Structur | Parquet fini 2 plis |
|-------------------------------------|---|
| Provenance / production | Europe |
| Couche d'usure | Env. 3.8 mm |
| Couche inférieure | Lamelles épicéa |
| Collage | Colle PU sans formaldéhyde, classe d'émission E1 < 0.1 ppm |
| Humidité du bois | 7 +/- 2 % |
| Finition de surface | Surface vernie mate , env. 15 Gloss, vernis acrylique 6 couches anti-UV, application env. 120 g/m² |
| Exigences pour la chape | Les chapes doivent être propres, planes, sèches et stables, conformément aux normes SIA 253. |
| Pose | Le parquet peut être posé en plein sur toutes les chapes stables et conformes aux exigences. |
| Chauffage au sol | La pose convient pour un chauffage au sol à l'eau chaude. Demandez la feuille de renseignements no 5 de l'ISP, Le parquet sur des chapes chauffées. |
| Résistance au passage de la chaleur | m² k/W 0.085 |
| Classe de protection anti-feu | D _{fl} -S1 selon SN EN 14342 |
| Dureté Brinell | 37 N/mm² avec une humidité du bois de 7 % |
| Émission dans la pièce | Les revêtements de sol à faible émission s'orientent sur les critères de test de Minergie-Eco® et bénéficient du label papillon. |
| Durabilité | FSC® 100 % |