

Essence de bois: Chêne européen

Sélection: variation

Sélection vive avec présence d'aubier.



Fiche technique pour: **Faro Parquet 01 Trend**

Dimensions: **L 160 x l 8 x ép. 10 mm**



Structure	Lamelles massives sciées comme élément de pose, assemblées par bandes adhésives
Provenance / production	Europe
Surface	La surface est brute et doit être poncée sur place. Il est recommandé de mastiquer la surface avec tout traitement final avec de l'huile ou du vernis. Cela permet de combler les joints et les petites fentes, ce qui permet d'obtenir une surface fermée homogène.
Couche d'usure	10 mm entièrement massifs, donc possibilité de poncer plusieurs fois
Humidité du bois	7 +/- 2%
Pose	Le parquet peut être collé en plein sur toutes les chapes solides et conformes aux exigences au moyen d'une colle adaptée.
Exigences pour la chape	Les chapes doivent être propres, planes, sèches et stables, conformément aux normes SIA 253/753.
Chauffage au sol	La pose convient pour un chauffage au sol à l'eau chaude. Demandez la feuille de renseignements no 5 de l'ISP, Le parquet sur les chapes chauffées.
Résistance au passage de la chaleur	m ² k/W 0.057
Classe de protection anti-feu	C _{fl} -S1 selon SN EN 14342
Dureté Brinell	37 N/mm ² avec une humidité du bois de 7%
Durabilité	Le Faro Parquet 01 Trend peut être obtenu sur demande en FSC® 100%